



РЕМИТАН (BV) РЕМИТАН (БФау)

Артикул № 40 1421

07/03

Пластификатор с водоудерживающей способностью

Свойства:

РЕМИТАН (BV) – пластификатор, способствующий уплотнению бетона, при вибропрессовании. При действии пластификатора образуется поверхность с более плотной и упорядоченной бетонной структурой. РЕМИТАН (BV) снижает выцветы на бетоне и не сокращает водопотребления.

Области применения:

Для производства бетонных элементов: бетонных плит, тротуарных плит и камней, бетонных труб.

Кроме того рекомендуется для производства транспортируемого бетона

Технические характеристики:

Цвет:	Молочно-белый
Физическое состояние:	Жидкость
Плотность:	1,05 г/см ³
Температура обработки:	>5°C
Хранение:	Предохранять от мороза и загрязнений. При соблюдении условий хранения (в закрытой упаковке, при +20С°) срок хранения 1 год.
Упаковка	1000 кг контейнер 180 кг бочка 25 кг бочонок

Обработка

РЕМИТАН (BV) добавляется по возможности в песчано-гравийную смесь.

При использовании сильно впитывающих заполнителей добавка РЕМИТАН (BV) может быть введена в готовую смесь (испытать в этих случаях).

Дозировка:

Допустимая дозировка: 5 масс. - %

Рекомендуемая дозировка: 0,2 – 0,8 масс. - %

Указания по применению:

- РЕМИТАН (BV) не снижает водоцементного отношения.
- При сухом смешивании рекомендуется дополнительная подача воды в количестве 5 – 7 л на куб.
- При доставке к строительной площадке сведена к минимуму возможная опасность преждевременного схватывания бетона.
- При максимально допустимой дозировке РЕМИТАН (BV) не действует как порообразователь.
- За счет повышенного содержания воды цемент при вибропрессовании реагирует гораздо лучше, что приводит, как правило, к более высоким значениям конечной прочности.

Технический контроль

РЕМИТАН (BV) - добавка к бетону из группы пластификаторов (BV), и прошедшая контроль в государственном институте исследования строительных материалов в г. Аахен (IBAC).

№ Z-3.21 – 1641**Допуск для армированного и напряженного бетона, чувствительных к щелочам заполнителей.**