

ЗАО «АСОКА»
центральный офис
РФ, 119146 г. Москва
2-я Фрунзенская ул.,
Дом 8, офис 203
☎ (495) 660.15.18
☎ (495) 660.15.18
✉ info@asoka.ru
🌐 www.asoka.ru



ЗАО «А S O K A»
head office
RF, 119146 Moscow
2 Frunsenskaja st.
no. 8, office 203
☎ +7 (495) 660.15.18
☎ +7 (495) 660.15.18
✉ info@asoka.ru
🌐 www.asoka.ru

Bentoproof black PLUS

Бентопроф блэк плюс



Натриевая бентонитовая гидрофильная лента с защитным покрытием

Свойства:

Bentoproof black PLUS - технически усовершенствованная гидрофильная лента на натриево-бентонитовой основе с защитным покрытием для герметизации рабочих швов в бетонном и железобетонном строительстве.

Защитное покрытие Bentoproof black PLUS надежно предупреждает преждевременное набухание, укладка проводится независимо от погодных условий. В процессе затвердевания бетона защитное покрытие растворяется. Материал изменяет свою твердую структуру на пластичную массу, которая может проникать в малейшие трещины и полости. При воспрепятствовании увеличению объема нарастает давление набухания, что способствует герметизации. Давление нарастает замедленно. Таким образом, свежееуложенный бетон уже обладает необходимой прочностью для выдерживания давления набухания.

Даже при многократных циклах высыхания / воздействия воды Bentoproof black PLUS, примененный в рабочем шве, сохраняет свою функциональность.

Описание профиля:

Профили : 20 x 25 мм, 15 x 20 мм, 10 x 15 мм
Цвет : черный

Упаковка:

Ед.упак. : Профиль 20 x 25 мм : 8 рулонов по 5 пог.м (40 пог.м / ящик)
Профиль 15 x 20 мм : 8 рулонов по 5 пог.м (40 пог.м / ящик)
Профиль 10 x 15 мм : 12 рулонов по 8 пог.м (96 пог.м / ящик)
Платформа : 720 м (20 x 25 мм) / 720 м (15 x 20 мм) / 1728 м (10 x 15 мм)

Проверка качества:

Производитель гарантирует неизменное качество продукта.
Качество постоянно проверяется анализом материала.

Хранение:

Хранить Bentoproof black PLUS в сухом и защищенном от воздействия тепла месте.
Срок хранения Bentoproof black PLUS неограничен.
При хранении не подвергать Bentoproof black PLUS давлению. Не укладывать шовные ленты измененной формы.

Монтаж:

Поверхность должна быть сухой, ровной и без остатков масла для опалубки, а также без незакрепленных деталей и без изменений высот с острыми краями.

Перед укладкой необходимо разморозить ледовые покрытия и удалить с поверхности стоячую воду, а также цементный шлам.

Ventoproof black PLUS закрепляется по всей поверхности на первой секции бетонирования между арматурой в середине шва с помощью поддерживающей решетки или контактного клея SuperX1.

Расстояние между точками крепления определяется по основе.

Для гарантии достаточно надежного закрепления Ventoproof black PLUS во время бетонирования не следует превышать расстояние закрепления в макс. 15 см (поддерживающая решетка). При монтаже с контактным клеем SuperX1 легкое вдавливание в контактный клей обеспечивает идеальную фиксацию.

Минимальное покрытие бетоном должно составлять минимум 8-10 см по всем сторонам, чтобы лента могла проявить свои набухающие свойства и, следовательно, герметизирующее действие.

Услуги:

Консультирование, планирование и монтаж компетентными партнерами StekoX®.

Примечание:

Указанные в данном техпаспорте данные базируются на нашем опыте и знаниях, однако являются необязывающими. Рекомендации, что отклоняются от данного техпаспорта, обязывающие для нас только в случае письменного подтверждения. Производитель не несет ответственности за убытки, причиненные неправильным использованием или хранением.

За правильность этих данных мы несем ответственность в рамках наших Условий поставки и оказания услуг.