

**Техническое Описание****BLANKOL-2000
(БЛАНКОЛЬ-2000)****Артикул № 40 6130**

Специальная смазка для производства сборного железобетона

Свойства:

BLANKOL-2000 – высококачественная смазка для бетона, которая благодаря своей текучести имеет очень экономичный расход. BLANKOL-2000 быстро растекается и при квалифицированном нанесении тонкого слоя создает возможность получения ровной поверхности бетона, без пятен и усадочных раковин, с четкими краями и профилями. BLANKOL-2000 замедляет процесс коррозии, не гидрофобизирует бетон и делает возможным дальнейшее оштукатуривание и т.д.

Область применения:

BLANKOL-2000 – применяется специально на заводах по производству сборного бетона. Подходит для всех невпитывающих видов опалубок, в том числе форм, нагреваемых до +60°С. На высоких вертикальных опалубках всегда достигаются очень хорошие результаты с оптимальным качеством лицевых поверхностей бетона. Благодаря быстрой растекаемости (до 4 минут) может быть сокращена продолжительность рабочего цикла.

Технические данные:

Цвет:	Прозрачный, желтоватый
Физическое состояние:	Жидкость
Плотность:	0,78 г/см ³
Хранение:	12 месяцев, в закрытой оригинальной упаковке, защищать от чрезмерного нагревания, к морозу не чувствительна

Упаковка: Контейнер 1000 л

Бочка 180 л

Канистра 25 л

Расход: **15 - 25 г/м²****Указания по использованию:**

BLANKOL-2000 поставляется готовой к применению. Не разбавляется. Наносится тонким слоем на чистую и сухую опалубку с помощью пневматического распылителя и специально подобранной для этого материала насадки.

Особые указания:

- Необходимо производить пробы.
- Избегать образования лужиц!
- Слишком большое количество наносимого материала может вызвать образование корок и наплывов
- BLANKOL-2000 не разбавлять водой!
- Температура опалубки не должна превышать +60°С!
- Вблизи свежеработанной опалубки следует непременно избегать сварочных работ, работ при наличии искр, открытого огня и т.д..
- Соблюдать меры личной безопасности также как при работе с материалами, содержащими растворитель.